

贝尔佐纳(Belzona) 4511 产品技术规范

FN10206



基本信息

产品描述:

本产品是一种双组分、无溶剂型、流体弹性密封剂，适用于垂直/水平建筑物和伸缩缝。混合后，基料和固化剂形成弹性、低模量、高分子量橡胶复合材料。

应用范围:

该材料专门设计用于密封位移多达 $\pm 12.5\%$ 的建筑物和伸缩缝。适用于以下施工场合:

- 垂直结构
- 混凝土露天看台和台阶
- 混凝土底座
- 邻墙
- 混凝土入口坡道
- 门、窗户和其他开口

施工信息

操作时限

操作时限取决于其环境温度。在 22°C (72°F) 时，混合材料的操作时限通常为 90 分钟。

体积容量

每 4.2 kg 3354 cm³ / 204.8 in³

固化时间

稍厚的涂层固化时间将相对缩短，稍薄的涂层固化时间将相对延长。固化时间取决于其环境条件，具体请参照贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书。

基料

外观:
密度:

灰色粘稠液体
1.22 - 1.25 克/立方厘米

固化剂

外观:
密度:

黄色透明液体
1.00 - 1.02 克/立方厘米

混合后特性

重量混合比 (基料: 固化剂)
体积混合比 (基料: 固化剂)

6.4 : 1
5.1 : 1

以上施工信息仅作为初级指导。关于包含推荐的施工程序/技术等全面施工细节，请参照每份产品包装随附的贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书。

粘合力

剥离粘附力

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D429 (修订版) 进行测试，其 90°剥离粘附力典型数值为:

喷砂钢:	805.4 千克/米 (45.1 pli) *
铝	914.3 千克/米 (51.2 pli) *
混凝土	708.8 千克/米 (39.7 pli) *
贝尔佐纳 (Belzona) 4111	771.5 千克/米 (43.2 pli) *

* 贝尔佐纳 (Belzona) 4511 内聚力失效

耐化学性

完全固化后，该材料对大量化学品表现出极佳的耐化学性。

硬度

肖氏 A

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D2240 进行测试，其典型数值为: 63。

延长率和拉伸性

延长率

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D412 (Die C) 进行测试，其典型数值为 260%。

拉伸强度

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D412 (Die C) 进行测试，其拉伸强度典型值范围为: 31.6-37.7 千克/平方厘米 (450-500 磅/平方英寸)。

伸缩缝施工

根据 ASTM C-719 修订版标准“弹性

接缝密封剂的粘合力和内聚力”对材料进行测试，该材料达到 25 级、M 型、N 级密封剂水平 (位移能力 $\pm 12.5\%$)。

撕裂强度

撕裂强度

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D624 进行测试，其典型数值为: 1384 千克/米 (77.5 pli)。

储存期

储存温度在 0°C (32°F) 至 30°C (86°F) 之间时，在原有容器未开封情况下将基料和固化剂分开储存，可储存至少 5 年。

贝尔佐纳(Belzona) 4511 产品技术规范

FN10206



施工信息

若完全按照贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书中的规定对产品进行储存及使用, 本产品能完全满足上述性能。贝尔佐纳 (Belzona) 确保其产品的生产过程严格认真, 经过严格测试, 以求达到最佳的质量, 符合世界公认的标准 (美国材料与试验协会 ASTM、美国国家标准局 ANSI、英国标准组织 BS、德国标准化学会 DIN、国际标准化组织 ISO等)。由于贝尔佐纳 (Belzona) 无法监督本产品的使用过程及其应用环境, 故无法对施工提供质保。

供货及成本

通过贝尔佐纳(Belzona)全球经销商网络, **贝尔佐纳(Belzona) 4511** 可以被快速地递送到施工现场。请联系您所在区域的贝尔佐纳 (Belzona) 经销商以获得更多信息。

生产商/供应商

Belzona Polymerics Ltd.
Claro Road Harrogate HG1
4DS United Kingdom

Belzona Inc
14300 NW 60th Ave.
Miami Lakes, FL, 33014 USA

健康和安

使用此材料之前, 请参阅相关的材料安全数据表。

技术服务

我们提供全方位的技术支持, 包括经过全面培训的技术顾问、技术服务人员以及人员完备的研发和质量控制实验室。

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2019 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

贝尔佐纳 (Belzona) 产品依据
ISO 9001 注册质量管理体系制造